


QUADRO BOSTON 3 et QUADRO BOSTON 3 Line



U3 P3 E1 C0






Description : Dalle plombante amovible à velours tufté bouclé et avec motifs pour la version "Line"






Composition : 100 % polyamide teint masse
antistatique (si t° env. 21°C et hum. relative mini 50 %) 

Conseils d'utilisation : Habitat et Professionnel intensifs

Caractéristiques techniques

Dossier	Bitume
Poids de velours	± 462 g/m ²
Poids de velours utile	± 295 g/m ²
Poids total	± 4 179 g/m ²
Jauge	1/10
Nombre de points/m ²	± 173.360
Epaisseur du velours	± 2,1 mm
Epaisseur totale	± 5,8 mm
Dimensions des dalles	50 x 50 cm
Conditionnement	Carton de 5 m ² (20 dalles)
Nombre de coloris	9 (Quadro Boston 3) + 3 (Quadro Boston 3 Line)
Stabilité dimensionnelle	≤ 0,2 % 
Réduction bruit de choc ΔLw	23 dB 
Absorption acoustique	α w : 0,15
Résistance thermique	0,04 m ² K/W 
Charges électrostatiques	≤ 2 Kv
Indice de réflexion lumineuse (LRV)	<i>Selon les coloris (les valeurs sont indiquées sur notre outil de vente</i>
Profondeur de la couleur (L)	<i>Selon les coloris (les valeurs sont indiquées sur notre outil de vente</i>

Certifications et classements

Classement NF UPEC	U3 P3 E1 C0 Homologation CSTB 702/318T-015.1
Classification selon NF EN 1307	    Classe 23/33 LC1 + chaise à roulettes
Euroclasse feu EN 13501-1	 Cfl s1 (testé en pose libre sur support incombustible)

Conseils de mise en œuvre :




La préparation du support sera conforme au cahier du CSTB 3469 de juillet 2003.
Pose sur sol plan, sec, rigide et sain suivant la norme NF P 62202 (62202-1 et 62202-2) et le DTU 53.1.
Pose maintenue par une colle de type poissant, respecter dosage et temps de gommage préconisés.
Pose des dalles bord à bord : monolithique ou en damier pour Quadro Boston 3.
Pose des dalles bord à bord : en damier, coupe de pierre ou recouvrement pour Quadro Boston 3 "Line".

Conseils d'entretien :

Entretien courant : aspiro-brosseur. Entretien régulier : shampoing sans laisser de résidus ou poudres sèches.
Rénovation : injection-extraction par un professionnel.

Descriptif type :

Dans les locaux suivants... sera posé un revêtement appartenant à la famille des dalles plombantes amovibles 100 % polyamide teint masse à velours bouclé sur envers bitume du type "QUADRO BOSTON 3" ou "QUADRO BOSTON 3 Line" d'UDIREV. Ce revêtement aura le classement NF UPEC U3 P3 E1 C0 et l'Euroclasse feu Cfl s1 (pose libre). Le choix portera sur une gamme de 12 coloris.



Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classes allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Edition : 31 mars 2017

Sous réserve de modifications techniques.

