


MAITRISE D'OUVRAGE	MAITRISE D'OEUVRE
 DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUE	DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUE (DIRA) SERVICE INGÉNIERIE ROUTIÈRE AQUITAINE (SIRA)
REPARATION DU PS DE MIREPORT A LORMONT  A630 – PS DE MIREPORT	

Groupement :    	Emetteur :  
---	--

Demande d'agrément Résine 220 HP
----------------------------------

Opération	Emetteur	Type document	N° document	Indice
MIR	NGC	DAF	1504	A

Indice N°	Date	Modifications	Etabli par	Vérifié par	Validé par
0	16/08/2024	Création du document	CQU	JLA	JLA
A	16/08/2024	Première diffusion	CQU	JLA	JLA

**NGE GENIE CIVIL**

Région Nouvelle Aquitaine



FICHE PAQ

DEMANDE D'AGRÉMENT FOURNITURE

Projet	Emetteur	Type doc	Numéro	Indice
MIR	NGC	DAF	1504	A

**A630 - PS DE MIREPORT**

REPARATION DU PS DE MIREPORT



DIRECTION  
INTERDEPARTEMENTALE  
DES ROUTES  
ATLANTIQUE

**1 / PRODUIT DEMANDE**

Désignation :

**Produit de collage des lamelles de matériaux composites**

Destination :

Colle pour plats carbone sur les poutres béton

**PRODUIT PROPOSE**

Désignation :

**Colle époxy haute performance  
S&P Resin 220 HP**

Caractéristiques du produit :

Cf fiche technique

**2 / PROVENANCE**

Fabricant :

**S&P Reinforcement**

Fournisseur :

**S&P Reinforcement**

**3 / PIECES JOINTES**

Fiche technique S&P Resin 220 HP

Nom et visa du responsable contrôle externe  
Abdellah BOUBCHIR

Nom et visa du responsable du chantier  
Clémentine QUEMENER

**4 / DECISION DU MAITRE D'ŒUVRE**

☐ OUI

☐ AVEC RÉSERVES

☐ NON

Observations :

Date :

Nom et visa :

# S&P Resin 220 HP

Colle époxy haute performance



A Simpson Strong-Tie® Company

## DESCRIPTION

La S&P Resin 220 HP colle époxy est un produit à deux composants à base de résine époxy exempte de solvant, thixotrope et grise, spécialement développée pour le collage de lamelles de fibre de carbone (S&P C-Laminate). Les propriétés de la colle fraîche et durcie sont conformes aux exigences spéciales du système de renforcement d'éléments S&P FRP.

Ces caractéristiques techniques sont appliquées dans notre logiciel de dimensionnement FRP Lamella.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Pour un collage transmettant les forces de:
  - S&P C-Laminate sur du béton
  - Lamelles métalliques sur du béton
- Collage préfa-béton non structurel

## AVANTAGES

- Pas d'addition de charge nécessaire
- Délai de mise en œuvre optimal
- Force de collage et d'adhérence élevée
- Thixotrope donc pas coulante, idéale pour surfaces verticales
- Hautes résistances mécaniques
- Durcissement avec retrait minimisé
- Exempt de solvant
- Imperméable à l'eau et à la vapeur

## DONNÉES DU PRODUIT

### Apparence/Couleur

Comp. A solution à base d'époxy: pâte compacte, gris clair

Comp. B durcisseur: visqueux, noir

### Conditionnement

À l'unité: kit de 5 kg et 15 kg (Comp. A + Comp. B)

À la palette: 42 x 5 kg kits

28 x 15 kg kits

### Conditions de stockage

Les composants A + B peuvent être conservés dans leur emballage respectif d'origine pendant 24 mois.

Stockage optimal: +10°C à +25°C

Le matériau trop froid doit être réchauffé lentement et homogénéisé avant d'être mélangé.

## AGRÉMENTS



Ce produit est conforme à la norme  
EN 1504-4: 2004

Principes et méthodes selon EN 1504-9: 2008

Principe 4: Renforcement structurel (SS)

- Méthode 4.3: Renforcement par plaque collée



Données techniques	Méthode de test	Unité	Exigences minimales de la norme EN 1504-4			Valeur		
Densité	Test interne	kg/dm³	-			1.55 - 1.65		
Ratio de mélange A:B	-	En poids	-			2:1		
Temps ouvert à 21°C	EN 12189:2000	Minutes	-			90		
Temps ouvert à 35°C	EN 12189:2000	Minutes	-			60		
Temps de prise final	-	Days	-			7		
Température d'application	-	°C	-			+8°C à +35 °C		
Dureté Shore D	Test interne	HD	-			> 70		
Résistance à la compression	EN 12190:1999	MPa	≥ 30			≥ 90		
Module élastique (compression)	EN 13412:2008	MPa	≥ 2000			≥ 7000		
Coefficient de dilatation	EN 1770:1999	µm/m °C	≤ 100			≤ 50		
Tg température de transition vitreuse	EN 12614:2006	°C	≥ 40			58		
Retrait linéaire	EN 12617-1:2004	%	≤ 0,1			0,01		
EN 1504-9 Méthode 4.3: Renforcement par plaque collée								
Adhérence acier sur acier (cisaillement)	EN 12188:2000	MPa	50° ≥ 50	60° ≥ 60	70° ≥ 70	50° ≥ 50	60° ≥ 60	70° ≥ 70
Adhérence acier sur acier (traction)	EN 12188:2000	MPa	≥ 14			≥ 14		
Durabilité de la plaque de renforcement structurelle collée Cycles thermiques Environnement chaud-humide	EN 13733:2002	-	Pas de rupture des échantillons			Performance atteinte		

Les tests ci-dessus sont menés en conditions laboratoire à +20°C et 65% d'humidité relative.

### Préparation du support

Une résistance à la traction propre du support d'au moins 1,5 N/mm<sup>2</sup> est une condition indispensable pour un renforcement avec de la S&P C-Laminate. Le support doit être dépourvu de substances pouvant influencer l'adhérence (huiles, matières grasses, cires, etc). De plus, le support doit être exempt de poussière, propre, dur et sec. Humidité du support: max. 4 %

### Indications

Lors de renforcements d'éléments avec le système S&P FRP, les efforts de traction des lamelles doivent être transmis par la colle dans le support. Un traitement mécanique (nettoyage) du support doit donc toujours être entrepris. Les méthodes habituelles telles que ponçage, fraisage, sablage, etc. peuvent être utilisées. Les inégalités du support doivent être compensées avant la pose des lamelles. Ce travail est nécessaire, afin qu'aucune poussée au vide n'apparaisse lors d'un effort de traction. Sur une longueur de 200 cm, la flèche peut être de 5 mm maximum. Matériau approuvé : mortier de compensation S&P Resin 230 HP.

### Mise en oeuvre / malaxage

- Les différents composants sont à mélanger séparément, le composant B doit ensuite être mélangé soigneusement avec le composant A, jusqu'à ce que la couleur soit grise de manière régulière et uniforme. Le mélange doit être versé dans un autre pot, afin de voir d'éventuelles erreurs de mélange. Le mélange est à effectuer à basse vitesse (< 400 U/min.) pour introduire aussi peu d'air que possible.
- La surface de la lamelle doit être nettoyée avec un solvant adapté avant l'application de la colle.
- Appliquer la colle sur la lamelle sur une épaisseur de couche d'environ 2-3 mm de manière égale en forme de toit avec le S&P tire-colle.
- Durant le temps d'application de la colle, appliquer la lamelle sur le support et maroufler à l'aide d'un rouleau jusqu'à ce que la colle sorte des 2 côtés de la lamelle. Epaisseur de colle minimale : 1 mm, épaisseur maximale : 4 mm.
- Après le durcissement de la colle, l'application de la lamelle doit être contrôlée : adhérence sur toute sa surface à l'aide d'essais de frappe (au maillet par exemple).
- Des exigences de protection contre l'incendie peuvent être demandées car les colles époxy ne sont pas résistantes à haute température.
- La lamelle peut ensuite être recouverte de différents revêtements pour des questions d'esthétique ou de protection.

### Température de mise en oeuvre

- Entre + 8 °C et + 35 °C. La température du support doit être d'au moins 3 °C en dessus du point de rosée

### Dosage

- Env. 1.6 kg/m<sup>2</sup> par couche par mm

## MATÉRIELS

S&P propose des outils et accessoires spécifiques facilitant la mise en oeuvre des résines, comme par exemple des tire-colles, ou des rouleaux de marouflage.

## TESTS

Toutes les données techniques publiées dans cette fiche technique se basent sur des tests effectués en laboratoire. Les mesures actuelles peuvent donc varier.

Contactez-nous si vous avez des questions sur les tests réalisés.

## NETTOYAGE

### Nettoyage de l'équipement

Le matériau non durci peut encore être nettoyé avec un solvant adapté. Le matériau durci ne peut être éliminé que mécaniquement.

## AVERTISSEMENT

La durée de conservation en seau de la résine est à respecter.

La gamme de produits S&P est destinée à un usage industriel. Ils doivent être installés par du personnel spécialisé et des professionnels compétents, ayant suivi une formation adaptée. Les instructions d'application doivent être suivies et respectées, elles sont notamment détaillées sur l'étiquette.

Des guides d'applications sont consultables sur notre site internet.

## SANTÉ & SÉCURITÉ

### Consignes de sécurité importantes

Pour plus d'informations consulter la Fiche de Données de Sécurité actuel que vous pouvez télécharger sur notre site internet [www.sp-reinforcement.fr](http://www.sp-reinforcement.fr).

Les informations contenues dans cette Fiche Technique sont valables pour les produits livrés par S&P Reinforcement France. Veuillez noter que les informations fournies par d'autres pays peuvent différer, toujours utiliser la fiche technique adaptée dans le pays considéré.

Les informations et données contenues dans cette fiche technique permettent d'assurer une utilisation normale du produit. Les informations et les données sont basées sur nos connaissances actuelles et notre expérience. Elles n'exonèrent pas l'utilisateur de sa propre responsabilité et de vérifier la pertinence de l'application.

S&P se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications du produit. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. La dernière version de cette fiche est la seule valable, veuillez nous contacter pour vérifier ou obtenir la version à jour.

### Simpson Strong-Tie France

ZAC des 4 Chemins

85400 Sainte-Gemme-la-Plaine

Phone : +33 2 51 28 44 00

Web : [www.sp-reinforcement.fr](http://www.sp-reinforcement.fr)

E-Mail : [info@sp-reinforcement.fr](mailto:info@sp-reinforcement.fr)