

Bilan technique

Centrale : LORMONT BDG

Client :

Tel :

Chantier :

Fax :

Produit

LB Voiles C25/30 II/A 52,5N CP2 D16 S4 XF1 CL0,40

B254C944P0

Caractéristiques techniques

Dmax	: 16.0	Liant équ.	: 294
Consistance	: S4 160 a 210 mm	Eau efficace	: 160
Résistance garantie	: 25 MPa Cylindre	Eau eff / liant équ.	: 0.54
Classe d'exposition	: XF1et XC3.XC4.XD1 (F)	A dans liant équ.	: 0
Classe de chlorure	: 0.40	Dosage mini	: 294
E/C maxi	: 0.60	Dosage demandé	:
		G/S	: 1.19

Composition

Type	Constituant	Libellé	Quantité (kg/m³)	Alcalin (%)	Alcalin masse (kg/m³)	Chlorure (%)	Chlorure masse (kg/m³)	Indice I (%)	Indice I (kg/m3)
Ciments 1	II52L MT	CEM II/A-LL 52.5 N CP2 Martres	294	0.5000	1.470	0.1000	0.294	0.26	76.44
Sables 1	0/4R MTPOU	0/4 r Montpouillan	850	0.0018	0.015	0.0100	0.085	0.39	331.50
Gravillons 1	4/16SC FIE	4/16scl Le Fieu (LAFARGE Granulats)	1 015	0.0008	0.008	0.0100	0.101	0.39	395.85
Adjuvants 1	OPT 224	Optima 224	1.47	1.0000	0.015	0.1000	0.001		
Additions 1	LA LCO	L-AC A FM Add. Calcaire La Couronne	33	0.0300	0.010	0.0100	0.003		
Eaux 1	EAU DECANT	EAU DECANTEE	180	0.0190	0.034	0.0100	0.018		
TOTAL			2373		1.552		0.503		0.34

Teneur en Chlorure

0.171

Observations :

Le Responsable Qualité,