

LAFARGE BETONS France**Agence Aquitaine**

Service Qualité

15 avenue des Mondaults

BONNETAN, le 30/06/21.

33270 FLOIRAC

Tel : 05 56 49 97 62 Fax : 05 57 97 03 59

**FICHE PRODUIT****Centrale : VILLENAVE D'ORNON****Libellé Commercial: EURATLANT ROC2 CAMEL5 14C 16SC BC5****Caractéristiques techniques**

| | |
|---------------------|-------------------|
| Dmax | 16 |
| Consistance | S3 (100 à 150 mm) |
| Résistance Garantie | 35 MPa cylindre |
| Classe d'Exposition | XF2 |
| Classe de Chlorure | 0.40 |
| E/C Maxi | 0.55 |

| | |
|----------------------|------|
| Liant équivalent | 350 |
| Eau efficace | 181 |
| Eau eff / liant équ. | 0.52 |
| A dans liant équ. | |
| Dosage mini | 315 |
| Dosage demandé | |
| G/S | 2.3 |

Composition

| Type | Constituants | Quantité (kg/m3) |
|-------------|----------------------|------------------|
| Ciment 1 | CEM III/B SR PM | |
| Sable 1 | 0/2 Roulé | |
| Gravillon 1 | 10/14 C | |
| Gravillon 2 | 8/16 SC | |
| Adjuvant 1 | Entraîneur d'air | |
| Adjuvant 2 | Plastifiant | |
| Ajout 1 | Fibres Polypropylène | |
| Ajout 2 | Colorant | |
| Eau 1 | Eau décantée | |

Observations :