

LAFARGE BETONS France**Agence Aquitaine**

Service Qualité

15 avenue des Mondaults

BONNETAN, le 23/06/20.

33270 FLOIRAC

Tel : 05 56 49 97 62 Fax : 05 57 97 03 59

**FICHE PRODUIT****Centrale : LORMONT****Libellé Commercial: Artevia Relief EURATLANTIC ROC CAMEL5 BC5****Caractéristiques techniques**

Dmax	16
Consistance	S3 (100 à 150 mm)
Résistance Garantie	35 MPa cylindre
Classe d'Exposition	XF2
Classe de Chlorure	0.65
E/C Maxi	0.55

Liant équivalent
Eau efficace
Eau eff / liant équ.
A dans liant équ.
Dosage mini
Dosage demandé
G/S

Composition

Type	Constituants	Quantité (kg/m3)
Ciment 1	CEM III/B 42,5N	
Sable 1	0/2 Roulé	
Gravillon 1	8/16 SC	
Gravillon 2	10/14 C	
Adjuvant 1	Entraîneur d'air	
Adjuvant 2	Plastifiant	
Ajout 1	Fibres Polypropylène	
Ajout 2	Colorant	
Eau 1	Eau décantée	

Observations :