

Bilan technique

Centrale : LORMONT BDG
Client :

Tel :
Chantier :
Fax :

Produit
LB Voirie C35/45 FPP S2,7 II/A 42,5R CP2 D22 S3 XF2 CL0,40
BC5FPPS3

Caractéristiques techniques

Dmax	: 22.4	Liant équ.	: 350
Consistance	: S3 100 a 150 mm	Eau efficace	: 168
Résistance garantie	: 35 MPa Cylindre	Eau eff / liant équ.	: 0.48
Classe d'exposition	: XF2 (F)	A dans liant équ.	: 0
Classe de chlorure	: 0.40	Dosage mini	: 293
E/C maxi	: 0.55	Dosage demandé	:
		G/S	: 1.28

Composition

Type	Constituant	Libellé	Quantité (kg/m³)	Alcalin (%)	Alcalin masse (kg/m³)	Chlorure (%)	Chlorure masse (kg/m³)	Indice I (%)	Indice I (kg/m3)
Ciments 1	II42L LC	CEM II/A-LL 42.5R CP2 La Couronne	350	0.6000	2.100	0.1000	0.350		
Sables 1	0/4R MTPOU	0/4 r Montpouillan	370	0.0008	0.003	0.0100	0.037		
Sables 2	0/4R MTPOU	0/4 r Montpouillan	370	0.0008	0.003	0.0100	0.037		
Gravillons 1	4/16SC FIE	4/16scl Le Fieu (LAFARGE Granulats)	500	0.0022	0.011	0.0100	0.050		
Gravillons 2	16/22 FIEU	16/22.4scl Le Fieu (LAFARGE Granulats)	450	0.0017	0.008	0.0100	0.045		
Adjuvants 1	OMEGA132	Omega 132	2.10	2.0000	0.042	0.1000	0.002		
Adjuvants 2	AIR G500	Chryso Air G500	0.70	0.1000	0.001	0.1000	0.001		
Ajouts 1	DUOMIX12	Fibres Duomix 12 mm 600 g (Fibres Polyf	1.00	0.0500	0.001	0.0100	0.000		
Eaux 1	EAU NATUR	EAU NATURELLE	185	0.0089	0.016	0.0080	0.015		
TOTAL			2228		2.184		0.537		0.00

Teneur en Chlorure	0,153
--------------------	-------

Observations :

Le Responsable Qualité,