

## FICHE DE DEMANDE AGREMENT MATERIAUX

**Marché : Jardin de l'Ars**      **SOGEA 04**

**Désignation du matériau : SABLE D1 LIT DE POSE ET ENROBAGE**

**Date : 02/10/20**

**Référence au BPU :**


**Caractéristiques :**

SABLE D1 LIT DE POSE ET ENROBAGE

**Fournisseur :**

SCG

**Observation et Pièce jointe :**

Groupement	Validation MOE
	Statut : <input type="checkbox"/> Fiche Validée Sans Observation <input type="checkbox"/> Fiche Validée Avec Observation <input type="checkbox"/> Fiche Refusée
Nom : LECULLIE	Nom :
Visa : 	Visa :
Date : 02/10/20	Date :

Commentaires éventuels de la MOE sur la fiche de demande de matériaux concernée :

## Remblai BB D1

- ◆ Granulométrie – NF P 94-056 : 0/2
- ◆ Tamisât à 0,080mm :  $f = 0.3 \%$
- ◆ Tamisât à 2mm :  $= 99.9 \%$
- ◆ Valeur au bleu du sol – NF P 94-068 : 0.02
- ◆ Essai de friabilité selon NF P 18-576 :
  - Coefficient de friabilité : 17

Teneur en eau - NF P 94-050 : 0,95 %



**CLASSIFICATION G.T.R. 2000 : D<sub>11</sub>**

(pH # 7)

Analyse granulométrique par Tamisage NF P 94-057

Dimension tamis en mm	2	1	0,5	0,25	0,125	0,08	0,063
Maximum	100	94,7	75,5	28	3,5	0,5	0
$Xf + 1,25 \sigma$	99,9	94,3	63,6	19,6	2,9	0,4	0
Tamisat moyenne $Xf$	99,8	93,2	52,7	13,4	2,1	0,3	0
$Xf - 1,25 \sigma$	99,6	92,1	41,8	7,1	1,4	0,1	0
Minimum	98,1	86	41,5	11,7	1,6	0	0
Ecart type	0,4	2,3	3,8	2,1	0,5	0,1	0
Nombre de résultats	28	28	28	28	28	28	28
Unité	%	%	%	%	%	%	%

du 01/07/2019 au 30/12/2019



**SIBELCO**

CENTRE DE PRODUCTION DE MIOS  
112 route Le Barp - 33380 MIOS  
Tel : +33 (0)5 57 71 10 07

SIEGE SOCIAL Immeuble Le Colisée  
8 avenue de l'Arche - ZAC Danton  
92419 COURBEVOIE CEDEX