

Producteur : CDMR Carrière de Aussac
Granulats : 0/31.5 P
Péetrographie : calcaire
Elaboration : concassé

Classification GTR R21
Les essais LA-MDE sont réalisés sur la fraction 6/10
Indice de Concassage IC 100

Partie normative		
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage		
Classe granulaire	Norme	Catégorie
0 31.5	Norme NF P 18-545 Article 7	Catégorie c sauf MB catégorie d

	0.063	0.25	0.5	1	2	4	8	10	D/2	20	D	1.4D	2D	MB	MB0D	F	LA	LA+MDE	MDE
Etendue e	6								20		10								
Incertitude U	2								3		2	1			0.15				
V.S.S.+U	12.0								85		100				1.2				
V.S.S.	10.0								82		99				1.0				
V.S.I	4.0								62		89	98	100						
V.S.I.-U	2.0								59		87	97							

Partie informative																			
Résultats de production																du 27/05/20 au 20/08/21			
	0.063	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	45	63	MB	MB0D	F	LA	LA+MDE	MDE
Maximum	9.5	11	16	24	34	44	58	64	77	86	99	100	100	5.3	1.0		31	60	32
Xf+1.25xEcart-types	8.2	10	13	19	27	38	54	60	75	84	100	100	100	4.3					
Moyenne Xf	6.6	8	11	15	23	32	48	54	69	78	98	100	100	2.6	0.6	0.8	29	58	29
Xf-1.25xEcart-types	4.9	6	8	12	18	27	42	48	63	72	96	100	100	1.0					
Minimum	5.0	7	9	13	20	27	40	47	62	68	95	100	100	1.3	0.3		28	54	26
Ecart-type	1.34	1.5	2.0	2.8	3.5	4.2	5.1	4.9	4.6	4.8	1.3	0.0	0.0	1.30	0.20		1.0	2.0	2.0
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	1	5	5	5



Eric BEAUDET