

80/150 RODERIE

Producteur : CARRIERES IRIBARREN - CARRIERE DE LA RODERIE **Utilisateur :** CARRIERES IRIBARREN - CONTROLE INTERNE
Péetrographie : DIORITE
Elaboration : Concassé primaire

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

80

150

GTR

R61

| | 0.063 | 40 | 80 | 100 | 150 | 200 | LA | MDE |
|---------------|-------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|
| Incertitude U | 0.3 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| V.S.S.+U | 1.3 | 6 | 25 | | 100 | 100 | 48 | 48 |
| V.S.S. | 1.0 | 5 | 20 | | 100 | 100 | 45 | 45 |
| V.S.I. | | 0 | 5 | | 80 | 98 | | |
| V.S.I.-U | | 0 | 0 | | 75 | 97 | | |

Partie informative

Résultats de production

| | du 02/12/19 au 09/12/20 | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 0.063 | 40 | 80 | 100 | 150 | 200 | LA | MDE |
| Maximum | 0.5 | 4 | 20 | 56 | 96 | 100 | 36 | 38 |
| Xf+1.25xEcart-types | 0.4 | 4 | 20 | 55 | 96 | 100 | 36 | 39 |
| Moyenne Xf | 0.2 | 3 | 16 | 41 | 88 | 99 | 26 | 29 |
| Xf-1.25xEcart-types | 0.0 | 1 | 11 | 28 | 80 | 98 | 17 | 20 |
| Minimum | 0.0 | 0 | 10 | 25 | 77 | 98 | 17 | 20 |
| Ecart-type | 0.17 | 1.2 | 3.4 | 11.0 | 6.2 | 0.9 | 8.0 | 7.0 |
| Nombre de résultats | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Coefficient de variation | 100.97 | 48.76 | 21.82 | 26.64 | 7.07 | 0.95 | 29.08 | 25.71 |
| Unité | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Norme | | | | | | | EN 1097-2 | EN 1097-1 |
| Dernier | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 |

