

Composition

Centrale : VILLENAVE D ORNON

Tel :

Fax :

Client : RONCAROLO

Chantier : JARDINS DE LARS

Produit

BPS C25/30 II/A 42,5R CP2 D22 S3 XC1 CL0,40

B252BB3100

Caractéristiques techniques

Dmax : 22.4
 Consistance : S3 100 a 150 mm
 Résistance garantie : 25 MPa Cylindre
 Classe d'exposition : XC1 et XC2 (F)
 Classe de chlorure : 0.40
 E/C maxi : 0.65

Liant équ. : 254
 Eau efficace : 157
 Eau eff / liant équ. : 0.62
 A dans liant équ. : 0
 Dosage mini : 254
 Dosage demandé :
 G/S : 1.27

Type	Constituant	Libellé	Quantité (kg/m ³)	Quantité (% ou litre)
Ciments 1	II42L LC	CEM II/A-LL 42.5 R CP2 La Cour	254	
Sables 1	0/4R MTPOU	0/4 r Montpouillan	840	
Gravillons 1	16/22R MTP	16/22.4r Montpouillan	550	
Gravillons 2	4/16R MTPO	4/16 r Montpouillan	520	
Adjuvants 1	OMEGA132	Omega 132	1.52	0.60
Eaux 1	EAU DECANT	EAU DECANTEE	172	172.00
TOTAL			2 338	

Observations :

Le Responsable Qualité,