

Composition

Centrale : BONNETAN
Client : RONCAROLO

Tel :
Chantier : JARDINS DE LARS

Produit
LB Voiles C25/30 II/A 52,5N CP2+LC D22 S4 XC1 CL0,40
B254BB44P0

Caractéristiques techniques

Dmax	: 22.4	Liant équ.	: 267
Consistance	: S4 160 a 210 mm	Eau efficace	: 161
Résistance garantie	: 25 MPa Cylindre	Eau eff / liant équ.	: 0.60
Classe d'exposition	: XC1 et XC2 (F)	A dans liant équ.	: 28
Classe de chlorure	: 0.40	Dosage mini	: 254
E/C maxi	: 0.65	Dosage demandé	:
		G/S	: 1.19

Type	Constituant	Libellé	Quantité (kg/m³)	Quantité (% ou litre)
Ciments 1	II52L MT	CEM II/A-LL 52.5 N CP2 Martres	260	
Sables 1	0/4R LAGR	0/4 r Lagruere	840	
Gravillons 1	16/22 FIEU	16/22.4scl Le Fieu (LAFARGE Gr	550	
Gravillons 2	4/16R LAG	4/16 R Lagruere	450	
Adjuvants 1	400SOFT	Sika ViscoFlow-400 Soft	0.64	0.20
Adjuvants 2	800POWER	Sika ViscoFlow-800 Power	0.48	0.15
Additions 1	LA LCO	L-AC A FM Add. Calcaire La Cou	60	
Eaux 1	EAU DECANT	EAU DECANTEE	180	180.00
TOTAL			2 341	

Observations :

Le Responsable Qualité,