

Producteur : CDMR Carrière de Peuroty
Granulats : 0/6.3
Péetrographie : calcaire
Elaboration : concassé

Classification GTR R22

Les essais LA-MDE sont réalisés sur la fraction 6/10


Indice de Concassage IC 100

Partie normative
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme										Catégorie		
0	6.3	Norme NF P 18-545 Article 7										Producteur	
	0.063	0.25	0.5	1	2	D/2	4	D	1.4D	2D	FM	MB	F
Etendue e	6					20		10					
Incertitude U	2					3		2	1	0		0.5	
V.S.S.+U	21.0					83		100				2.5	
V.S.S.	19.0					80		99				2.0	
V.S.I.	13.0					60		89	98	100			
V.S.I.-U	11.0					57		87	97	100			

Partie informative
 Résultats de production

du 07/11/19 au 17/07/20													du 15/01/20 au 15/01/20
	0.063	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	9	12.5	FM	MB	F
Maximum	18.8	29	38	48	62	76	83	99	100	100	3.80	0.7	
Xf-1.25xEcart-types	18.1	28	36	46	60	75	83	98	100	100	3.80	0.6	
Moyenne Xf	15.9	24	31	40	53	69	78	98	100	100	3.54	0.5	0.6
Xf-1.25xEcart-types	13.6	21	26	33	47	64	74	97	100	100	3.28	0.3	
Minimum	13.9	21	26	33	46	63	73	97	100	100	3.19	0.3	
Ecart-type	1.80	2.7	3.9	4.9	5.4	4.2	3.5	0.6	0.0	0.0	0.210	0.10	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1



Eric BEAUDET

[Signature manuscrite]