

FICHE TECHNIQUE FILM DE PROTECTION NOIR

Film coextrudé NOIR/NOIR – Type 150

Surface constante pour 330 m², peu importe la largeur.

Conditionnement :

Suremballage en film noir

Mandrins :

Film enroulé sur mandrin plastique PEHD

Diamètre intérieur : 78 mm (+/- 3 mm)

Diamètre extérieur : 87 mm (+/- 3 mm)

Mandrin débordant de 2.5 mm



Largeur apparente des rouleaux :

<u>Largeur film</u>	<u>Largeur rouleau</u>	<u>Largeur mandrin</u>
6 m	1.50 m	160 cm
8 m	1.00 m	115 cm
10 m	1.25 m	130 cm
12 m	1.50 m	155 cm
14 m	1.75 m	180 cm
16 m	2.00 m	205 cm

1 Informations générales

Produit:	Film Noir Standard 330m²
Désignation:	Film noir coextrudé 3 couches
Application:	Film d'ensilage
Propriétés:	• Une opacité totale par rapport à la lumière du soleil • Une barrière à l'oxygène très élevée

2 Données techniques

Caractéristiques		Valeurs	
Epaisseur		0.150	mm
Résistance à l'impact (ASTM D1709)		300	g
Résistance à la rupture (ASTM D882)	SM	23	MPa
	ST	22	MPa
Allongement à la rupture (ASTM D882)	SM	450	%
	ST	500	%
Résistance à la déchirure (ASTM D1922)	SM	4	g/μ
	ST	10	g/μ
Min/max temp. de l'environnement		-50 / 85	°C

SM = sens machine

ST = sens travers

3) Tolérances : +/- 8%