

Annexe 2_CCTP

Fiches techniques des terrains

■ Maintenance des terrains
synthétiques de La Rochelle Université

Marché 2026.00005.00.17.00

Sommaire

1. Fiche technique du terrain ouest (TGJ1)	3
2. Fiche technique du terrain est (TGJ2)	4

1. Fiche technique du terrain ouest (TGJ1)



XM7 42-15

GAZON SYNTHÉTIQUE

HAUTEUR DE BRIN	42	mm	± 5%
NOMBRE DE POINTS	15,0	/10cm	± 10%
POIDS DE VELOURS	1 216	g/m ²	± 10%
TOUFFES	9 449	/m ²	± 10%
FILAMENTS	132 283	/m ²	± 10%
JAUGE	5/8	15,9 mm	
TUFTAGE	DROIT		
COULEUR DU TERRAIN	FIELD GREEN & OLIVE GREEN DUAL TONE		
COULEURS DES LIGNES	BLANC, JAUNE, BLEU		



FIBRE

COMPOSITION	POLYETHYLENE
TYPE DE FIBRE	MONOFILAMENT DROIT
DTEX	13300
PROFIL	DIAMANT
LARGEUR	1,0 mm
EPAISSEUR	360 µ ± 10%
FILAMENTS	7

POUR EN SAVOIR PLUS



FIELDTURF.EU

DOSSIER

DOSSIER PRINCIPAL	POLYPROPYLENE
NATURE	TISSE
POIDS	240 g/m ² ± 10%
ENDUCTION	STYRENE-BUTADIENE
POIDS D'ENDUCTION	900 g/m ² ± 10%
POIDS DU DOSSIER ENDUIT	1140 g/m ² ± 10%

GAZON SYNTHÉTIQUE

POIDS TOTAL	2356 g/m ² ± 10%
-------------	-----------------------------

ENTRETIEN DU SYSTÈME

Afin de vous assurer que votre terrain reste dans des conditions optimales, merci de vous référer à nos guides d'installation et d'entretien. Pour que nos surfaces répondent toujours aux standards les plus élevés, FieldTurf se réserve le droit de modifier les caractéristiques produits. Les critères techniques de la fibre tels que le Dtex, l'épaisseur et le poids sont des valeurs moyennes pouvant varier de ± 10 %.

ASSURANCE QUALITE



19/01/2024

2. Fiche technique du terrain est (TGJ2)

DESSO D-VISION 60



Description	Normes	Spécifications
Fabrication du tapis	DIN 61151	Velours coupé tufté
Composition et construction de la fibre	DIN 61151	Desso D-VISION, fibre droite non fibrillée, composée de 8 monofilaments d'une épaisseur de 210 µ chacun, 100% polyoléfine, résistante aux UV, 12.100 décitex
Enduction du dossier secondaire	DIN 61151	Enduction latex perméable sur base de styrène butadiène.
Dossier primaire	DIN 61151	Dossier en Polypropylène et Polyester tissé renforcé
Hauteur de fibre /dossier		60 mm
Epaisseur total		62 mm
Poids brut du velours		Environ 1.420 gr/m ²
Poids du dossier primaire		215 g/m ²
Poids de l'enduction		Environ 1.100 gr/m ²
Poids total	DIN 53854	Environ 2.735 gr/m ²
Jauge		3/4'
Nombre de tufts	ISO 1763	180 /m
Nombre de nœuds	ISO 1763	Environ 8.559 /m ²
Nombre de filaments		Environ 136.944 /m ²
Largeur des rouleaux		5 m
Longueur des rouleaux		Max. 75 m
Couleur		Vert / Olive
Ligne de jeu		Blanc / jaune
Hauteur total de remplissage		Environ 45 mm
Type de remplissage		Sable / Granulats de caoutchouc : selon standards Desso Sports Systems
Quantité de remplissage		Dépend des couches de fondation, de l'utilisation d'une couche de souplesse et du type d'élastomère.



www.dessoports.com
info@dessoports.com

DESSO
SPORTS SYSTEMS
engineered to move you



La Rochelle Université

Service achats-marchés
23 avenue Albert Einstein
BP 33060
17031 La Rochelle



univ-larochelle.fr