

TOILE POLYESTER TEXTURE 84				FICHE D'IDENTIFICATION N°8. 30 de septembre 2018	
CARACTERISTIQUES			EXPRIMEES EN	SPECIFICATIONS	TYPE D'ESSAIS
0	Définition du produit				
0.01	Désignation du produit			TOILE POLYESTER TEXTURE 84	
0.02	Destination habituelle			Doublures	
0.03	Marques distinctives			T.P.E.T 84	
1	Caractéristiques générales				
1.01	Longueur	{ maximale normale minimale	mètres	200 100	
1.02	Largeur utile	{ maximale normale minimale	mètres	1,52 1,49	1
1.04	Coloris		-----	bleu foncé, bleu police, noir, vert OTAN, gris anthracite, beige	1
2	Caractéristiques de construction			-----	
2.01	Nature et pourcentage des matières premières	{ chaîne trame	-----	100% polyester	1
2.02	Armure		-----	Toile	1
2.03	Nombre de fils	{ chaîne trame	nombre minimal par centimètre	40 23	1
2.05	Masse en atmosphère normale (à titre indicatif)	{ maximale normale minimale	grammes par m²	84	1
2.07	Masse anhydre	{ maximale normale minimale	grammes par m²	88 83 78	1
2.10	Fils : masse linéique, sens de torsion	{ chaîne trame	tex . Z ou S tours par mètre	76 dTex 167 dtex texturé	4
3	Caractéristiques de résistance mécanique				
3.01	Force minimale de rupture par traction à sec	{ chaîne trame	décanewtons	60 60	1

CARACTERISTIQUES		EXPRIMEES EN	SPECIFICATIONS	TYPE D'ESSAIS
4	Caractéristiques colorimétriques générales			
4.01	Coloris		bleu foncé, bleu police, noir, vert OTAN, gris anthracite, beige en pièce, CESCOF	
4.02	Mode de teinture			
4.04	Service délivrant le spécimen			
5	Caractéristiques de solidité des teintures			
5.05	Au lavage à l'aide d'un détergent à 60°C	dégradation dégorgement polyester coton	4 - 5 4 - 5 4 - 5	1
5.07	Au frottement - dégorgement sur coton	à sec humide	indice minimal 4 - 5 4 - 5	1
5.09	Repassage avec humectage	- dégradation - dégradation après 4 H - dégorgement sur coton	indice minimal 4 - 5 4 - 5 4 - 5	1
5.11	A la sueur (pH 5,5 et pH 8)	dégradation dégorgement polyester coton	indice minimal 4 - 5 4 - 5	1
5.12	Aux solvants organiques (solvant perchloréthylène)	dégradation dégorgement polyamide viscose	indice minimal 4 - 5 4 - 5	1
6	Caractéristiques de stabilité dimensionnelle			
6.01	Lavage à 60°C (essai 6N)*	chaîne trame	% maximal 1,00 1,00	1
6.03	Pressage	chaîne trame	% maximal 1,00 1,00	1
8	Caractéristiques particulières			
8.08	Taux de formaldéhyde	ppm	< 75	1
8.09	Colorants azoïques		Interdit	1

(*) le lavage s'effectue avec le détergent ECE-A sans perborate et sans EDTA