

TOILE POLYESTER COTON 140			FICHE D'IDENTIFICATION N°4. 40 d e janvier 2009		
CARACTERISTIQUES		EXPRIMEES EN	SPECIFICATIONS		TYPE D'ESSAI
0	Définition du produit				
0.01	Désignation	-----	TOILE POLYESTER COTON 140		
0.02	Destination habituelle	-----	ARTICLES DE COUCHAGE		
0.03	Marques distinctives		T/Pe/C/140		
1	Caractéristiques générales				
1.01	Longueur { maximale minimale	mètres			1
1.02	maximale Largeur utile { normale minimale	mètres			1
1.03	Lisière	millimètres			
1.04	Coloris	-----	Blanc normal - Blanc blanchi - Vert OTAN		1
2	2 - Caractéristiques de construction		50/50	65/35	
2.01	Nature et pourcentage de matières premières { chaîne trame	-----	50% Polyester (Titre du brin: 1,7 dtex) 50% coton	65% Polyester (Titre du brin: 1,6 dtex) 35% coton	
2.02	Armure	-----	Toile	Toile	4
2.03	Nombre de fils { chaîne trame	nombre minimal par centimètre	27	27	4
2.05	Masse surfacique en atmosphère normale (1)	grammes par m²	140	140	
2.07	Masse surfacique anhydre { maximale normale minimale	grammes par m²	145 135 130	145 135 130	1
2.09	Perte de masse au lavage à 95°C	% maximal	3	3	4
2.10	Fils : masse linéique { chaîne sens de torsion trame	tex . Z ou S tours par mètre	25 tex 25 tex	25 tex 25 tex	

| |
(1) A titre indicatif

| | | | |

CARACTERISTIQUES		EXPRIMEES EN	SPECIFICATIONS			TYPE D'ESSAI
3	3 - Caractéristiques de résistance mécanique					
3.01	Force minimale de rupture par traction { chaîne trame	décanewtons	65 60	70 68		1
4	4 - Caractéristiques colorimétriques générales		50/50 ou 65/35			
4.01	Coloris	-----	Blanc normal	Blanc blanchi	Vert OTAN	1
4.02	Mode de teinture	-----				
4.03	Nature des colorants	-----				
4.04	Service délivrant le spécimen de référence	-----			C.A.T	
5	5 - Caractéristiques de solidité des teintures					
5.01	A la lumière artificielle dégradation	indice minimal			6	4
5.06	Au lavage à l'aide de détergent à 95°C { dégradation dégorgement { coton polyester	indice minimal			4 4 - 5 4 - 5	4
5.07	Au frottement - { à sec (dégorgement sur coton) { humide	indice minimal			4 4	
5.11	A la sueur { dégradation dégorgement { coton polyester	indice minimal			4 4 4	4
5.12	Aux solvants organiques (solvant perchloréthylène) { dégradation dégorgement { coton polyester	indice minimal			4 4-5 4-5	4
5.14	Au chlore (2 g/l de chlore actif)	indice minimal			3 - 4	1
6	Caractéristiques de stabilité dimensionnelle					
6.01	Lavage à 95°C { chaîne trame	% maximal	4 4	3 3	2 3	1
7	Caractéristiques d'aptitude à l'emploi					
7.16	Résistance au boulochage	indice minimal	4 à 30 minutes			

CARACTERISTIQUES		EXPRIMEES EN	SPECIFICATIONS	TYPE D'ESSAI
8	Caractéristiques particulières			
8.08	Taux de formaldéhyde	ppm	< 75	1
8.09	Colorants azoïques		Interdit	1
8.11	Autres caractéristiques		Flambé sur les 2 faces	