

TOILE VISCOSE POLYESTER 70			FICHE D'IDENTIFICATION		
			d'octobre 1995		
CARACTERISTIQUES			EXPRIMEES EN	SPECIFICATIONS	TYPE D'ESSAIS
0 - DEFINITION DU PRODUIT					
1	Désignation du produit			Toile viscose polyester 70	
2	Destination habituelle			Doublure	
3	Marques distinctives			T.V.PES. 70	
1 - CARACTERISTIQUES GENERALES					
11	Longueur (1)+B1	(maximale (normale (minimale	Mètres	120 100 80	
12	Largeur utile	(maximale (normale (minimale	Mètres	152 150 149	
13	Largeur de chaque lisière		Centimètres	0,5	
14	Coloris			Gris, beige, bleu foncé	
2 - CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION					
21	Nature et pourcentage des matières premières	(chaîne (trame		Polyester plat 50 dtex Viscose brillante 133 dtex	4
22	Armure			Toile	4
23	Nombre de fils par centimètre	(chaîne (trame	Nombre minimal par centimètre	50 28	4
24	Masse en atmosphère normale (1)	(maximale (normale (minimale	Grammes par mètre carré	72 70 65	4
25	Masse anhydre	(maximale (normale (minimale	Grammes par mètre carré	71 68 62	4
27	Fils : masse linéique, sens de torsion (1)	(chaîne (trame	Tex - Z ou S Tours par mètre	50 dtex 133 dtex	4
3. - CARACTERISTIQUES DE RESISTANCE MECANIQUE					
31	Force minimale de rupture par traction	(chaîne (trame	Decanewtons	44 27	1
4. - CARACTERISTIQUES GENERALES					
41	Coloris			Gris, beige, bleu foncé	
44	Service délivrant le spécimen			SCERCAT	
5.- CARACTERISTIQUES DE SOLIDITE DES TEINTURES					
56	Au lavage à l'aide d'un détergent à 60°C	Dégradation Dégorgement (viscose (laine	Indice minimal	4_5 4_5 4_5	4
57	Au frottement Dégorgement sur coton	à sec humide		4_5 4_5	4 4
62	A la sueur	Dégradation Dégorgement (viscose (laine	Indice minimal	4_5 4_5 4_5	4
63	Aux solvants organiques (solvant perchloréthylène)	Dégradation Dégorgement (viscose (laine	Indice minimal	4_5 4_5 4_5	4
6 - CARACTERISTIQUES DE STABILITE DIMENSIONNELLE					
71	Au lavages à 60°C	(chaîne (trame	Pourcentage maximun	2 4	1
72	Au pressage à 150°C (1) à titre indicatif	(chaîne (trame	Pourcentage maximun	2 2	1