

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65870RE

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : BC-202507-000186 - DREAL _ EVREUX _ RN13 _ 07796

Date de réception : 09/07/2025

Date et lieu d'analyse : 11/07/2025 au laboratoire A.N. LAB – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon A.N. LAB	Désignation A.N. LAB	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
000186_001	Matrice terreuse	B4	65870P1A	Terre semi-dur marron	2	MET	Amiante non détecté	BP
			65870P1B	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
			65870P1C	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
000186_002	Matrice terreuse	C5	65870P2A	Terre semi-dur marron	2	MET	Amiante non détecté	BP
			65870P2B	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
			65870P2C	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
000186_003	Matrice terreuse	C6	65870P3A	Terre semi-dur marron	2	MET	Amiante non détecté	BP
			65870P3B	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
			65870P3C	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
000186_004	Matrice terreuse	D7_8	65870P4A	Terre semi-dur marron	2	MET	Amiante non détecté	BP
			65870P4B	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
			65870P4C	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
000186_005	Matrice terreuse	D9	65870P5A	Terre semi-dur marron	2	MET	Amiante non détecté	BP
			65870P5B	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
			65870P5C	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
000186_006	Matrice terreuse	D10	65870P6A	Terre semi-dur marron	2	MET	Amiante non détecté	BP
			65870P6B	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
			65870P6C	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
000186_007	Matrice terreuse	B9	65870P7A	Terre semi-dur marron	2	MET	Amiante non détecté	BP
			65870P7B	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
			65870P7C	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
000186_008	Matrice terreuse	A8	65870P8A	Terre semi-dur marron	2	MET	Amiante non détecté	BP
			65870P8B	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
			65870P8C	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
000186_009	Matrice terreuse	A2	65870P9A	Terre semi-dur marron	2	MET	Amiante non détecté	BP
			65870P9B	Terre semi-dur marron	2	MET		BP

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'A.N. LAB

Référence document : OPER-V-F-016 rév B - Date d'application : 12/05/2025 - Page 1 sur 2

RAPPORT D'ANALYSE AMIANTE DANS LES MATERIAUX – N° 65870RE

			65870P9C	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
000186_010	Matrice terreuse	A1	65870P10A	Terre semi-dur marron	2	MET	Amiante non détecté	BP
			65870P10B	Terre semi-dur marron	2	MET		BP
			65870P10C	Terre semi-dur marron	2	MET		BP

Méthode d'analyse :

MET : L'échantillon est préparé selon une méthode interne de préparation par traitement mécanique et/ou chimique, basée sur la norme ISO 22262-1 et les modes opératoires internes OPER-M-MO-007 et OPER-M-MO-008
Il est analysé par MET - Microscopie Electronique à Transmission - selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 micromètres), de sa composition chimique et de sa structure cristalline.
La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que l'échantillon soumis à essai et s'applique à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

L'échantillon a été considéré apte à être préparé.

La limite de détection garantie est de 0,1% en masse.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Remarque partie analyse	Fonction : Responsable service Analyse
	Nom : S.REIS Date : 11/07/2025 Signature : 