MINISTÈRE
DES ARMÉES
Liberté
Égalité
Fraternité

CENTRE INTERARMEES DU SOUTIEN
ÉQUIPEMENTS COMMISSARIAT

NOTICE TECHNIQUE INTERARMEES HABILLEMENT

NTIH

SCA 8340-0020

Juillet 2025
V0

BACHE MULTIFONCTION

Utilisation : personnel militaire

1 - PRESENTATION GENERALE

La bâche multifonction est destinée à équiper le combattant sur le terrain. Elle doit ainsi pouvoir être utilisée par toutes conditions météorologiques en toutes zones géographiques.

Elle doit protéger le combattant des intempéries tout en assurant une fonction de camouflage.

La bâche multifonction est réalisée dans un tissu imperméable, résistant, léger et ne générant pas de bruits intempestifs lors de son utilisation.

Elle doit résister à un usage dans tous les milieux naturels et ne pas s'altérer ou se déchirer. La bâche doit pouvoir être tendue au moins 150 fois sans perte de performance.

La bâche multifonction est lavable avec de l'eau et une brosse.

SOMMAIRE

Article	Feuillet
PRESENTATION GENERALE	*1*
DONNEES LOGISTIQUES	*2*
MATIERES ET COMPOSANTS	*3*
DESCRIPTION	*4*
MARQUAGE	*4*
CONDITIONNEMENT	*4*
SUIVI DES MODIFICATIONS ET VALIDATION DU DOCUMENT	*5*

2 – DONNEES LOGISTIQUES

DESIGNATION : BACHE MULTIFONCTION

RAG : *En cours de référencement*

RAD : *En cours de référencement*

NNO : *En cours de référencement*

3 – MATIERES ET COMPOSANTS

Désignation	Références
Tissu de fond	Matière : polyamide toile enduite rip stop simple face NF EN ISO 4674-2 : résistance au déchirement amorcé : ≥ 30 N NF EN 1734 : résistance à la pénétration de l'eau 130 mbar : > 180 s pénétration de l'eau après 24h de pliure à 85°C, 130 mbar : > 180 s ; NF EN ISO 5981 – résistance aux froissements état neuf et après hydrolyse (après hydrolyse 45 jours à 70°C et 95%HR) : 1000 froissements – patin 10 mm – 10N NF EN ISO 1421 : force de rupture par traction : ≥ 70 daN en sens chaine ≥ 60 daN en sens trame NF EN ISO 4920 : résistance au mouillage superficiel (à l'état de livraison) : ≥ 5 NF EN ISO 105-B02 : solidité des teintures à la lumière artificielle : ≥ 5 NF EN ISO 105-E01 : solidité des teintures à l'eau : 5 NF EN ISO 105-X12 : solidité des teintures aux frottements : 5 NF EN ISO 12947-2 : résistance à l'abrasion sur Martindale à l'état neuf : 80000 tours sans casse de fils NF EN ISO 12947-3 : résistance à l'abrasion sur Martindale : perte de masse : < 8% à 80000 tours ; Réflectance IR coloris coyote : 25% < IR < 45% Réflectance IR BME : - Coloris marron – vert sapin : 25% < IR < 38% - Coloris vert kaki – brun terre de France : 35% < IR < 50% - Coloris beige clair : 45% < IR < 60% - Nuance : BME ou coyote
Bande à étancher	NF EN 1734 : résistance à la pénétration de l'eau sur assemblage étanché état neuf 130 mbar : > 180s NF EN ISO 5981 – résistance aux froissements sur bande étanche état neuf et après hydrolyse (après hydrolyse 45 jours à 70°C et 95%HR) : 1000 froissements – patin 10 mm – 5N NF EN ISO 5981 – Résistance aux froissements sur bande étanche état neuf et après hydrolyse (après 45 jours à 70°C et 95%HR) : 1000 froissements – patin 10 mm – 5N bc adhérence : - pas d'amorce de décollement en lisière de bande ; - pas de cloquage ; - pas de fissuration.
Sangle polyester	Les sangles et les rubans doivent répondre à la spécification technique applicable aux sangles, rubans textiles, élastiques et fermeture auto-agrippantes – Groupe d'étude des marchés d'habillement et de textile GEM-HT version 2.0 – Mars 2015 Sangle IR Nuance : coyote

4 – DESCRIPTION

4.1 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- dimension : 3 x 3 m, ourlet compris, tolérance de +/- 5 cm ;
- 16 points d'ancrage en anneaux de sangle sur le pourtour de la bâche ;
- 1 point d'ancrage en anneau de sangle au milieu de la bâche ;
- masse avec housse : ≤ 700 g ;
- volume de la bâche avec housse : ≤ 1,5 litres.

4.2 – CARACTERISTIQUES DE CONFECTION

Toutes les coutures sont à étancher au moyen d'une bande thermosoudée, adaptée au support, et garantissant une résistance à la pénétration de l'eau (cf. matière et composants).

Les points d'ancrages doivent être impérativement renforcés.

Les sangles sont coupées à chaud.

4.3 – ACCESSOIRES

La bâche est fournie avec :

- une housse de rangement, coutures étanchées ;
- 8 tendeurs avec crochets ;
- une cordelette, en polyester, d'une longueur de 10 m et de Ø 5mm.

5 – MARQUAGES

Une étiquette prise dans la couture de la housse doit porter les indications suivantes : la composition, la méthode de nettoyage, la raison sociale du fournisseur et le numéro de marché, le numéro de bon de commande avec son année de fabrication.

La traçabilité de l'article est assurée par une étiquette code à barres sur chaque housse de codage EAN 128 indiquant la RAD.

6 – CONDITIONNEMENT

Conforme à la notice technique interarmées habillement SCA 0000-0002 « Conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions ».

Nombre par carton : à l'initiative du candidat.

7 – SUIVI DES MODIFICATIONS ET VALIDATION DU DOCUMENT

Version	Date	Objet de la modification *(description, référence de demande de modification)*
0	07/2025	Création NTIH.

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
COMMISSAIRE GENERAL DE 2EME CLASSE RENAUD DUTT	DIRECTEUR DU CIEC		Par Sapléana Le commissaire en chef de 1ère classe Marc DUPRAT directeur adjoint du Centre interarmées du soutien « équipements commissariat »