LABORATOIRE DE TRAPPES
29 Avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU CONFORMEMENT A LA NF EN 13501-1 : 2018

CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE IN ACCORDANCE WITH NF EN 13501-1 : 2018

Commanditaire *Sponsor*	Work With Island 5 rue Pleyed 93200 Saint-Denis FRANCE / *FRANCE*
Elaboré par *Prepared by*	Laboratoire national de métrologie et d'essais Laboratoire de Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 TRAPPES CEDEX France / *France*
N° de l'organisme notifié *Notified body N°*	Notification par l'Etat Français auprès de la Commission Européenne sous le N° 0071 *Notified by French government to EC N° 0071*
Nom du produit *Product name*	SOCLE DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO
N° de rapport de classement *Classification report No*	P257255
Numéro d'émission *Issue number*	DEC/3
Date d'émission *Date of issue*	5 ans a compter du 27/03/2026 *5 years from 2026-03-27*

Ce rapport de classement comprend 8 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.
This classification report consists of 8 pages and may only be used or reproduced in its entirety.

Laboratoire national de métrologie et d'essais • Établissement public à caractère industriel et commercial
Siège social : 1, rue Gaston Boissier 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 • Fax : 01 40 43 37 37
info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244

1. INTRODUCTION
INTRODUCTION

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à SOCLE DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO conformément aux modes opératoires donnés dans la NF EN 13501-1 : 2018.
This classification report defines the classification assigned to SOCLE DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO in accordance with the procedures given in NF EN 13501-1 : 2018.

2. DÉTAILS DU PRODUIT CLASSÉ
DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1. GENERALITES
GENERAL

Le produit, SOCLE DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO, est défini comme un sol pour cabine acoustique.
The product, SOCLE DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO, is defined as a floor for a acoustic cabin.

2.2. DESCRIPTION DU PRODUIT
PRODUCT DESCRIPTION

Le produit, SOCLE DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO, est décrit ci-dessous ou dans les rapports d'essai fournis en appui du classement détaillé en 3.1.
The product, SOCLE DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO, is described below or is described in the test reports provided in support of classification listed in 3.1.

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page

Nom et adresse du demandeur : *(Sponsor's name and address)*	Work With Island 5 rue Pleyed 93200 Saint-Denis FRANCE / *FRANCE*
Référence commerciale : *(Trade mark)*	SOCLE DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO
Composition sommaire : *(Summary composition)*	Sol composé : - d'une moquette aiguilletée Expostyle de chez SOMMER NEEDLEPUNCH d'épaisseur 1.5 mm, masse surfacique 300 g/m², de couleur carbon - collée avec une colle contact néoprène, coloris naturel, sans dichlorométhane, d'épaisseur 0.06 mm, 60 g/m² - sur un panneau de particule de référence Egger Eurodekor d'épaisseur 19 mm et de masse volumique 674 kg/m³ - un vide d'air de 42 mm - de d'un panneau de particule de référence Egger Eurodekor d'épaisseur 19 mm et de masse volumique 674 kg/m³ *Flooring composed of:* *- needled carpet Expostyle from SOMMER NEDDLEPUNCH with a thickness of 1,5 mm and a surface weight of 300 g/m² with a color carbon* *- glued with a glue is a contact neoprene glue, natural color, without dichloromethane at a wet spread rate of 0.06 mm, 60 g/m²* *-on a melaminated particulebord reference Egger Eurodekor at a tickness 19 mm and a density of 674 kg/m³* *- an air gap 42 mm* *- a melaminated particulebord reference Egger Eurodekor at a tickness 19 mm and a density of 674 kg/m³*
Masse surfacique : *(Mass per unit area)*	25.96 kg/m² *25.96 kg/m²*
Masse volumique : *(Mass per unit volume)*	31.3 kg/m³ *31.3 kg/m³*
Epaisseur testée : *(Tested thickness)*	Carbon *Carbon*
Couleur : *(Colour)*	Non *No*
Ignifugation : *(Fireproofing)*	Socle de cabine acoustique *Acoustic cabin base*
Condition finale d'utilisation : *(End use condition)*	Carbon

Informations transmises par le demandeur. La validité des résultats peut être affectée par ces informations. Pour ces résultats, la responsabilité du LNE se limite à sa contribution à leur élaboration.
Information given by the sponsor. The validity of the results may be affected by this information. For these results, LNE's responsibility is limited to its contribution to their elaboration.

3. RAPPORTS D'ESSAI & RÉSULTATS D'ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT
TEST REPORTS & TEST RESULTS IN SUPPORT OF CLASSIFICATION

3.1. RAPPORTS D'ESSAI
TEST REPORTS

Nom du laboratoire *Laboratory name*	**Nom du commandiataire** *Sponsor name*	**N° du rapport d'essai** *Test report N°*	**Méthode d'essai** *Test method*
LNE	Work With Island 5 rue Pleyed 93200 Saint-Denis FRANCE / *FRANCE*	P257255 - DEC/1	NF EN ISO 11925-2 (2020)
LNE	Work With Island 5 rue Pleyed 93200 Saint-Denis FRANCE / *FRANCE*	P257255 - DEC/2	NF EN ISO 9239-1 (2013)

L'ensemble des essais reportés ci-dessus ont été réalisés par un laboratoire accrédité selon les exigences de la norme EN ISO 17025.
All the tests reported above have been carried out by an accredited laboratory in agreement with the requirements of EN ISO 17025 standard.

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page

3.2. RESULTATS D'ESSAI
TEST RESULTS

Méthode d'essai *Test method*	**Produit (usine)** *Product (factory)*	**Nombre d'épreuves** *Number of tests*	**Paramètres** *Parameters*	**Résultats** / *Results*	
				Paramètre continu Moyenne (m) Continuous parameter Average (m)	**Paramètres conformité** *Conformity parameters*
NF EN ISO 11925-2	SOCLE DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO	6	Temps d'exposition du brûleur 15 s *Flame application time 15 s* Fs ≤150 mm	-	Conforme *Compliant*
			Temps d'exposition du brûleur 30 s *Flame application time 30 s* Fs ≤150 mm	-	-
			Gouttelette/particules enflammées Inflammation du papier filtre *Flaming droplets Ignition of the filter paper*	-	Conforme *Compliant*

Méthode d'essai *Test method*	**Produit (usine)** *Product (factory)*	**Nombre d'épreuves** *Number of tests*	**Paramètres** *Parameters*	**Résultats** / *Results*	
				Paramètre continu Moyenne (m) Continuous parameter Average (m)	**Paramètres conformité** *Conformity parameters*
NF EN ISO 9239-1	SOCLE DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO Transversale	1	Eclairement critique (kW/m²) *Critical flux (kW/m²)*	9.9	-
			Production de fumée (%.min) *Smoke production (%.min)*	7	-
NF EN ISO 9239-1	SOCLE DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO Longitudinale	3	Eclairement critique (kW/m²) *Critical flux (kW/m²)*	10	-
			Production de fumée (%.min) *Smoke production (%.min)*	13.2	-

(-) signifie : non applicable
means : no applicable

4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION
CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1. RÉFÉRENCE DE CLASSEMENT
REFERENCE OF CLASSIFICATION

Le présent classement a été effectué conformément à la NF EN 13501-1 : 2018.
This classification has been carried out in accordance with NF EN 13501-1 : 2018.

4.2. CLASSEMENT
CLASSIFICATION

Le produit, SOCLE DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO, a été classé en fonction de son comportement au feu :
The product, SOCLE DE CABINE ISLAND SOLO, DUO, DESK, QUATRRO, in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

B fl

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est :
The additional classification in relation to smoke production is:

s 1

Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est :
The additional classification in relation to flaming droplets particles is:

-

Le format du classement de réaction au feu pour les revêtements de sol est :
The format of the reaction to fire classification for flooring is :

Comportement au feu *Fire behaviour*	**Production de fumées** *Smoke production*
B fl	**s 1**

C'est à dire / *i.e.*, **Bfl – s1, -**

Classement de réaction au feu : ***Reaction to fire Classification*** :	**Bfl-s1**

Pour déclarer le classement, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
To state the classification, the uncertainty associated with the result has not been explicitly taken into account.

4.3. DOMAINE D'APPLICATION
FIELD OF APPLICATION

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :
This classification is valid for the following product parameters:

- le classement est valable pour les produits cités en § 2.2 ou formulés de manière strictement identique dans le site de production cité ;
- *the classification is valid for the products mentionned in § 2.2 or strictly stipulated in the quoted production site ;*

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :
The classification is valid for the following end use conditions:

- En pose libre
- *In free standing*
- Sur substrats en bois et substrats classés A1 et A2-s1,d0
- *On wooden substrates and substrates classified A1 and A2-s1,d0*

Les résultats d'essai obtenus sur un substrat normalisé conforme à l'EN 13238 sont applicables si la masse volumique du substrat pour l'utilisation finale est supérieure ou égale à 75 % de la valeur nominale de la masse volumique du substrat normalisé.
- soit 1350 kg/m^3 pour un support classé A1 et A2-s1,d0
- soit 510 kg/m^3 pour un support en bois

Test results using a standard substrate complying with EN 13238 are applicable if the density of the end use substrate is at least 75 % of the nominal value of the density of that standard substrate.
- *meaning 1350 kg/m^3 for a classified substrate A1 and A2-s1,d0*
- *meaning 510 kg/m^3 for a substrate of wood*

5. LIMITATIONS
LIMITATIONS

Le présent document de classement n'est pas une approbation, ni une certification de type produit.
This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Par conséquent, le laboratoire d'essais n'a joué aucun rôle dans l'échantillonnage du produit pour l'essai, mais il détient toutefois les références appropriées, fournies par le fabricant, pour assurer la traçabilité des échantillons soumis à l'essai.
The test laboratory has, therefor, played no part in sampling the product for the test, although it holds appropriate references, supplied by the manufacturer, to provide for traceability of samples tested.

Trappes, le 27 mars 2026
Trappes, March 27, 2026

Responsable l'essai
Test officer

Signature numérique de THIBAUT CORNILLON
Date: 27/03/2026 15:10:15