LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAIS
LABORATOIRE DE TRAPPES
29 Avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

RAPPORT D'ESSAI
TEST REPORT

Demandeur : *Applicant:*	Work With Island 5 rue Pleyed 93200 Saint-Denis France */ France*
Date et référence de la commande : *Order reference:*	Bon pour accord du 03/02/2026 selon devis n°DEV2600560-V2 *Agreed on 03/02/2026 in accordance with quotation no. DEV2600560-V2*
Objet : *Subject:*	Essais de réaction au feu – Allumabilité des produits du bâtiment soumis à l'incidence directe d'une petite flamme *Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to direct impingement of a small flame*
Documents de référence : *Reference documents:*	NF EN ISO 11925-2 (2020)
Identification des échantillons : *Test piece identification:*	**Mur arrière de cabine Island SOLO, DUO, DESK, QUATRRO**

La reproduction du présent document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte 5 pages.
Reproduction of this document is only authorised in its unabridged version.
It contains 5 pages.

Certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *
*Somes services reported in this document are not covered by accreditation. They are identified by the symbol **

cofrac ESSAIS
Accréditation / *Accreditation*
N° 1-0606
Portée disponible / *Scope available*
Sur / on www.cofrac.fr

Laboratoire national de métrologie et d'essais • Établissement public à caractère industriel et commercial
Siège social : 1, rue Gaston Boissier 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 • Fax : 01 40 43 37 37
info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244

1. DESCRIPTION DES ÉCHANTILLONS
TEST PIECE DESCRIPTION

Date de réception des échantillons au LNE : 13/02/2026
Date of reception of samples at LNE : 13/02/2026

Informations transmises par le demandeur. La validité des résultats peut être affectée par ces informations. Pour ces résultats, la responsabilité du LNE se limite à sa contribution à leur élaboration.
Information given by the sponsor. The validity of the results may be affected by this information. For these results, LNE's responsibility is limited to its contribution to their elaboration.

Nom et adresse du demandeur : ***Sponsor's name and address:***	**Work With Island** 5 rue Pleyed 93200 Saint-Denis France / *France*
Nom et adresse du producteur : ***Producer's name and address:***	Work With Island 5 rue Pleyed 93200 Saint-Denis France / *France*
Référence commerciale : ***Commercial designation - trade mark:***	Mur arrière de cabine Island SOLO, DUO, DESK, QUATRRO
Composition sommaire : ***Brief composition:***	Mur composé : - d'une moquette aiguilletée Expostyle de chez SOMMER NEEDLEPUNCH d'épaisseur 1.5 mm, masse surfacique 300 g/m², de couleur Marble - collée sur un tissu M0 Veriflam® 9379D/390 de chez Protecflam, d'épaisseur 0.39 mm et de masse surfacique 450 g/m² - d'un isolant Le Relais Metisse® d'épaisseur 100 mm et de masse volumique 20 kg/m³, compacté à 100 mm - sur un panneau de particule mélaminé de référence Egger Eurodekor d'épaisseur 19 mm et de masse volumique 674 kg/m³ *wall composed of :* *- needled carpet Expostyle from SOMMER NEDDLEPUNCH with a thickness of 1,5 mm and a surface weight of 300 g/m² with a color marble* *- glued on M0 fabric Veriflam® 9379D/390 from Protecflam with a thickness of 0.39 mm and a surface weight of 450 g/m²* *- insulating product Le Relais Metisse® with a thickness of 100 mm and a density of 20 kg/m³, compacted at 100 mm).* *-on a melaminated particulebord reference Egger Eurodekor at a tickness 19 mm and a density of 674 kg/m³* *- an air gap 42 mm* *- a melaminated particulebord reference Egger Eurodekor at a tickness 19 mm and a density of 674 kg/m³*
Epaisseur testée : ***Tested thickness:***	114 mm *114 mm*
Masse volumique : ***Mass per unit volume:***	136.4 kg/m³ *136.4 kg/m³*

Masse surfacique : ***Mass per unit area:***	15.55 kg/m² *15.55 kg/m²*
Coloris testé : ***Tested colour:***	Marble *Marble*
Ignifugation (oui ou non) : ***(Fireproofing - yes or no)***	Non *No*
Condition finale d'utilisation : ***(End use condition)***	Mur de cabine acoustique *Acoustic cabin base*

2. PROCÉDURE D'ESSAI ET CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT
TEST PROCEDURE

Les essais ont été réalisés au LNE le : 20/03 au 25/03/2026 en conformité avec la norme NF EN ISO 11925-2 (2020), sans écart au protocole.
The tests were performed at LNE on the: 20/03 to 25/03/2026 in accordance with the NF EN ISO 11925-2 (2020) standard, without deviation from the protocol

Le temps d'application de la flamme a été de 30 secondes s.
The duration of the flame application time was 30 secondes s.

Le produit doit satisfaire le critère suivant : il ne doit y avoir aucune propagation de flamme au-delà de 150 mm, à partir du point d'application de la flamme d'essai, dans les 60 s depuis le début de l'application.
The product must fulfill the following criterion: there shall not be any flame spread beyond 150 mm from the flame application point, during 60 s from the start of application.

3. PRESENTATION DES RÉSULTATS
PRESENTATION OF RESULTS

Les résultats sont présentés sous la forme de tableaux regroupant les paramètres nécessaires à l'établissement des niveaux de performances des produits.
The results are given as tables containing the necessary parameters for establishing the performance levels of the products..

Suite du rapport page suivante
Report continues on the next page

4. RESULTATS
RESULTS

Mur arrière de cabine Island SOLO, DUO, DESK, QUATRRO – Tableaux de résultats
Mur arrière de cabine Island SOLO, DUO, DESK, QUATRRO – Tabulated results

N° d'essai / *N°test*	1 Face Intérieure	2 Face Intérieure	3 Face Intérieure	4 Face Extérieure	5 Face Extérieure	6 Face Extérieure
Référence *Reference*	**Mur arrière de cabine Island SOLO, DUO, DESK, QUATRRO**					
Epaisseur testée *Tested thickness*	**114 mm**					
Application Application	30 secondes *30 seconds* Application en surface *Surface application*					
Inflammation (oui / non) *Ignition (yes / no)*	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Non / No	Non / No	Non / No
Temps au repère à 150 mm (s) *Time at 150 mm mark (s)*	–	–	–	–	–	–
Durée de combustion (s) *Burning time (s)*	> 30	> 30	> 30	–	–	–
Hauteur maximale de flammes (mm) *Maximum flame height (mm)*	100	110	130	–	–	–
Débris enflammés (oui / non) *Burning debris (yes / no)*	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Non / No	Non / No	Non / No
Inflammation du papier filtre (oui / non) *Filter paper ignition (yes / no)*	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No

N° d'essai / *N°test*	1 Face Intérieure	2 Face Intérieure	3 Face Intérieure	4 Face Extérieure	5 Face Extérieure	6 Face Extérieure
Référence/*Reference*	**Mur arrière de cabine Island SOLO, DUO, DESK, QUATRRO**					
Epaisseur testée *Tested thickness*	**114 mm**					
Application/Application	30 secondes *30 seconds* Application en bord inférieur *Bottom edge application*					
Inflammation (yes / no) *Ignition (yes / no)*	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No
Temps au repère à 150 mm (s) *Time at 150 mm mark (s)*	–	–	–	–	–	–
Durée de combustion (s) *Burning time (s)*	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
Hauteur maximale de flammes (mm) *Maximum flame height (mm)*	110	90	110	30	25	25
Débris enflammés (yes / no) *Burning debris (yes / no)*	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No
Inflammation du papier filtre (oui / non) *Filter paper ignition (yes / no)*	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No

Trappes, le 27 mars 2026
Trappes, March 27, 2026

Responsable de l'essai
Test officer

Signature numérique de THIBAUT CORNILLON
Date: 08/04/2026 12:59:01

Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai ; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation.
The results account for the behaviour of the product specimens subjected to the specific test conditions and must not be the only evaluation criterion of potential fire hazard in conditions of use.

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons, aux produits ou aux matériels soumis au LNE et tels qu'ils sont définis dans le présent document.
The results mentioned are only applicable to samples, products or materials submitted to LNE and as defined in this document.